

Производитель: ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП» Адрес юр.: 127254,г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 5, стр. 4, помещ. 4/2 Адрес производства: 300004, Россия, Тульская область, городской округ город Тула, город Тула, улица Щегловская засека, здание 31В строение 2.

Контакты: Тел./факс: +7 (4872) 46-74-25

www.politek-ptk.ru

Трубы напорные из полипропилена (PP-R) SDR 6 (PN20) т.м ПОЛИТЭК



ГОСТ 32415-2013 ТУ 22.21.29-021-78546651-2021







ΠC-022

1. Назначение и область применения

Трубы кольцевого сечения из сополимера полипропилена рандомсополимера (PP-R) т.м. «ПОЛИТЭК» номинальным наружным диаметром от 20 до 110 мм транспортирующие воду, в том числе питьевую, и предназначенные для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения.

2. Особенности конструкции.

- 2.1. Напорные трубы из статистического сополимера полипропилена производятся методом непрерывной шнековой экструзией по ТУ 22.21.29-021-78546651-2021 «Трубы напорные из поли-пропилена и соединительные детали к ним», разработанные в соответствии с требованиями ГОСТ 32415-2013.
- 2.2. Трубы могут изготавливаться из сополимера полипропилена рандомсополимера («Рандом сополимер») с минимальной длительной прочностью MRS 8,0 МПа (PP-R 80) или MRS 10,0 МПа (PP-R 100, имеющего показатель текучести расплава, определённый по ГОСТ 11645 при (230 °C/2,16 кг), не более 0,5 г/10 мин. Цвет труб белый или серый.



3. Технические характеристики.

3.1. Номинальные наружные диаметры d, номинальные толщины стенок e труб в зависимости от номинальных серий S, стандартных размерных отношений SDR, и номинальные давления PN для полипропилена PP-R80 указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Основные размеры труб из PP-R80

Размеры в миллиметрах

еры в миллип	i asivi						
	Серия S (стандартное размерное отношение <i>SDR</i>)			Номинальный наружный диаметр			
Расчётная		2,5 (6)			ď		
масса 1		PN 20		,			
− П.М., КГ	Допустимая овальность,	пред. отклон.	Толщина стенки en	пред.отклон.,	Номинальный		
	MM	,MM	номин., мм	MM	диаметр dn,мм		
0,172	4.0	+0,5	3,4	0,3	20		
0,266	1,2	+0,6	4,2	0,3	25		
0,434	1,3	+0,7	5,4	0,3	32		
0,671	1,3	+0,8	6,7	0,4	40		
1,04	1,4	+1,0	8,3	0,5	50		
1,65	1,5	+1,2	10,5	0,6	63		
2,34	1,6	+1,4	12,5	0,7	75		
3,36	1,7	+1,6	15,0	0,9	90		
5,01	1,9	+2,0	18,3	1,0	110		

Указанные в таблице номинальные толщины стенок труб определялись по расчетным сериям.

Допускается устанавливать другие номинальные диаметры и серии труб в соответствии с нормативными документами на изделия.

Примечание. Теоретическую массу трубы вычисляют при средней плотности 0,9 г/см3, прибавляя к номинальной толщине стенки половину предельного отклонения.

3.2. Основные технические требования для труб и их соединений с фитингами из полипропилена в соответствии с ГОСТ 32415 указаны в таблице 2.

Таблица 2 - Технические требования к трубам и их соединениям

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Внешний вид поверхности труб	Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На трубах не допускаются на наружной, внутренней и торцовой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, следы деструкции материала, а также дефекты, указанные в ГОСТ 24105, обнаруживаемые визуально без применения увеличительных приборов. Окраска изделий должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид поверхности труб должен соответствовать контрольному образцу.
2	Относительное удлинение труб при разрыве, %, не менее	200
3	Изменение длины труб после прогрева в воздушной среде при 135°C, %, не более	2
4	Стойкость труб, фитингов и их соединений к внутреннему давлению при 20°С, ч, не менее:	(при начальном напряжении в стенке трубы 16 МПа)
5	Стойкость труб к внутреннему давлению при 95°С, ч, не менее	(при начальном напряжении в стенке трубы 4,3 МПа)
	deminimo npn 95°C, 1, ne menee	22
6	Стойкость труб к внутреннему давлению при 95°С, ч, не менее	(при начальном напряжении в стенке трубы 3,8 МПа)
	давлению при 93 С, ч, не менее	165
7	Стойкость труб, фитингов и их соединения к внутреннему давлению	(при начальном напряжении в стенке трубы 3,5 МПа)
	при 95оС, ч, не менее	1000
8	Изменение показателя текучести расплава (ПТР) материала труб и фитингов в сравнении с ПТР исходного материала (230 °C/2,16 кг), %, не более	30
9	Ударная прочность материала труб по Шарпи при температуре (0±2) °C, %, доля разрушившихся образцов должна быть не более	10

3.3. Пожарно-технические характеристики труб из полипропилена указаны в таблице3

Таблица 3 - Пожарно-технические характеристики труб из полипропилена

Группа горючести	ГЗ
Группа воспламеняемости	В3
Дымообразующая способность	ДЗ
Токсичность продуктов горения	T2

3.4 Основные показатели свойств сополимера полипропилена рандомсополимера (PP-R) указаны в таблице 4.

Таблица 4 - Основные показатели свойств сополимера полипропилена рандом сополимера (PP-R).

NºNº	Наименование показателя	Значение
п/п	Transierro Barrie Frontasa (C.)	Sila iciliic
1	Плотность, г/см2	0,898-0,905
2	Температура плавления, ⁰ С	140-153
3	Температура размягчения по Вика, °С	130-133
4	Предел текучести при растяжении, МПа	26
5	Предел прочности при разрыве, МПа	21
6	Относительное удлинение при разрыве, %	>300
7	Относительное удлинение при пределе текучести, %	15
8	Модуль упругости при изгибе, Н/мм2	850
9	Модуль упругости при растяжении, Н/мм2	1000
10	Удельная вязкость при 0°С, кДж/м2	10
11	Коэффициент линейного теплового расширения, °C ⁻¹	1,5 x 10-4
12	Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С	0,24
13	Удельная теплоемкость, кДж/кг ^{ос}	2
	Показатель текучести расплава, г/10 мин.	
4.4	230°/2,16 кг	0,3
14	190°/5,0 кг	0,5
	230°/5,0кг	1,5
15	Насыпная плотность гранул, г/см3	0,5
16	Расчетная усадка, %	1,2 – 2,5
17	Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более	350

3.5 Сортамент выпускаемой продукции указан в таблице 5.

Таблица 5 – Сортамент труб напорных из полипропилена SDR 6 (PN20).

Труба полипропиленовая PN20, SDR6	Номинальный наружный диаметр dn ,мм	номинальные толщины стенок труб, <i>еп</i> , мм	Артикул, Белый цвет	Артикул, Серый цвет	Длина труб,мм	Объем 1 м.п.,м3
	20	3,4	9002020034	9002020034c	4000	0,00031
5	25	4,2	9002025042	9002025042c	4000	0,00049
4	32	5,4	9002032054	9002032054c	4000	0,00080
	40	6,7	9002040067	9002040067c	4000	0,00126
	50	8,3	9002050084	9002050084c	4000	0,00196
	63	10,5	9002063105	9002063105c	4000	0,00312
L ——	75	12,5	9002075125	9002075125c	4000	0,00442
	90	15	90002090150	90002090150C	4000	0,00636
	110	18,3	90002110183	90002110183C	4000	0,00950

4. Условия применения

Трубы SDR 6 (PN20) и фитинги из PP-R следует применять в системах водоснабжения с максимальным рабочим давлением *р макс* 0,6;0,8 МПа и температурными режимами, указанными в **таблице 6** согласно ГОСТ 32415.

Таблица 6- Условия применения трубы напорных из полипропилена SDR 6 (PN20)

Класс эксплу- атации	Т _{раб} , ⁰ С	Время при Т _{раб} , год	Т _{макс} , ⁰ С	Время при Т _{макс,} год	Т _{авар} , ⁰ С	Время при Т _{авар,} ч	Область применения	Р max, Мпа / Тип трубы PN 20
1	60	49		1	95	100	Горячее водоснабжение (60°C)	0,8
2	70	49	80	1	95	100	Горячее водоснабжение (70°C)	0,6
XB	20	50	_	_	_	_	Холодное водоснабжение	2,0

Примечание

 $\mathbf{T}_{\mathsf{pa6}}$ - рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, определяемая областью применения;

Тмакс - максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени;

Т_{авар} - аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регулирования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

По истечении срока службы изделия, выполняемые им функции могут быть утрачены, а также, может быть нарушена герметичность и причинён вред жизни, здоровью, имуществу.

5. Требования к монтажу

- 5.1. Монтаж полипропиленовых труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже +5 °C;
- 5.2. Трубы, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0 °C, должны быть перед монтажом выдержаны в течение 2 ч при температуре не ниже +5 °C;
- 5.3. Все используемые материалы не должны иметь загрязнений и повреждений;
- 5.4. Соединения полимерных труб и фитингов осуществляется профильным нагретым инструментом в раструб с помощью специального сварочного аппарата. Настроечная рабочая температура 260°C;.
- 5.5. Соединительные детали для раструбной сварки рекомендуется использовать того же производителя, что и трубы. В этом случае гарантируется одновременный прогрев на рабочую глубину трубы и фитинга;
- 5.6. Время нагрева при выполнении соединений должно соответствовать режимам сварки, указанным в **таблице 7**.

Таблица 7- Режимы раструбной сварки.

Номинальны	Глубина сварки, мм	_	Максимальное	Время ост	гывания, мин
й наружный диаметр dn,мм		Время нагрева, с	время технологической паузы, с	Фиксация , с	Полное, мин
20	14	5	4	6	2
25	15	7	4	40	2
32	16,5	8	6	10	2
40	18	12	U	20	4
50	20	18	6	20	4
63	24	24	8	20	4
75	26	30		30	6
90	29	40	8	40	6
110	32,9	50	10	50	8

<u>Примечание</u> - временные характеристики указаны для полипропиленовых труб т.м «Политэк Пайп», при температуре окружающего воздуха 20 °C. При использовании других труб режимы сварки уточняйте у соответствующего производителя.

- 5.7. Проектирование, монтаж и эксплуатацию систем трубопроводов с использованием напорных труб и фитингов из полипропилена PP-R следует выполнять в соответствии с требованиями СП 40-102-2000; СП 40-101-96; СН 550-82 и отраслевыми или ведомственными нормами, утверждёнными в установленном порядке.
- 5.8. Сварочные работы при монтаже системы трубопроводов с использованием изделий, указанных в настоящих технических условиях, следует проводить при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C.

6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- 6.1. Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных условиях применения п. 4 технического паспорта.
- 6.2. **Запрещена эксплуатация** напорных труб из полипропилена (PP-R) т.м. «ПОЛИТЭК» при давлении и рабочей температуре транспортируемой жидкости, свыше указанной в **таблице 6**:

- при рабочем давлении, превышающем допустимое для данного класса эксплуатации;
- в помещениях категорий «А, Б, В» по пожарной опасности (п.2.8. СП 40-101-96);
- в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130°C;
- в системах центрального отопления с элеваторными узлами;
- для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов;
- для раздельных систем противопожарного водопровода (п.1.2. СП 40-101-96).
- 6.3. Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри труб.
- 6.4. Не допускается воздействие трубы химических веществ, агрессивных к полипропилену.
- 6.5. Не допускается эксплуатировать трубы в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130°С.

7. Условия хранения и транспортировки

- 7.1. Трубы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и требованиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 7.2. Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.
- 7.3. Трубы следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин. При перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и рёбер платформы.
- 7.4. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться при температуре не ниже минус 10°C. Транспортировка труб при более низких температурах допускается только при использовании специальных средств, обеспечивающих фиксацию труб и соблюдении особых мер предосторожности.

7.5. Сбрасывание упаковок труб с транспортных средств не допускается!

- 7.6. Транспортировка при температуре ниже -20°С запрещена.
- 7.7. Погрузочно-разгрузочные работы на предприятии должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.020.
- 7.8. Трубы следует хранить в не отапливаемых складских помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.
- 7.9. Условия хранения труб по ГОСТ15150 раздела10— условия 2(С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб, упакованных в пакеты из светостабилизированной пленки, в условиях 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150 сроком не более 6 мес., включая срок хранения у изготовителя.
- 7.10. Высота штабеля при хранении упаковок труб не должна превышать 2 метров.

8. Утилизация

8.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004г. №122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

9. Комплектация

- 9.1. Трубы напорные из полипропилена (PP-R) поставляются упакованными в полиэтиленовый рукав согласно наименованию, в количестве указанным на упаковке.
- 9.2. Паспорт на трубы (по требованию).
- 9.3. Свидетельство о государственной регистрации (по требованию).
- 9.4. Сертификат соответствия (по требованию).

10. Гарантийные обязательства

- 10.1. Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям ТУ 22.21.29-021-78546651-2021 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации.
- 10.2. Гарантийный срок хранения труб и фитингов к ним составляет 2 (два) года со дня их изготовления
- 10.2. Гарантийный срок составляет 10 лет со дня ввода в эксплуатацию.
- 10.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.

10.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами:
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя.

11. Условия гарантийного обслуживания.

- 11.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- 11.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр.
- 11.3. Заменённое изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
- 11.4. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
- 11.5. В случае не обоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
- 11.6. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

12. Свидетельство о приёмке

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара: Труба ПОЛИТЭК PP-R 80 SDR 6 / PN 20 питьевая.

Артикул	Типоразмер, мм	Кол-во, шт.
азвание и адрес торгую	щей организации:	
ата продажи	Подпись прод	давца
Штамп или печать торгующей организа	Шт	гамп о приемке
условиями гарантии СС	ОГЛАСЕН:	
окупатель подпись/расшифровка)		
арантия 120 месяца со <i>д</i>	цня со дня ввода в эксплуат	гацию.
бращаться по адресу: 30 ород Тула, улица Щегло		•
ри предъявлении прете окументы:	нзии к качеству товара, пок	упатель представляет следующие
 название органі фактический ад контактные теле название и адре основные парам 	ефоны; ес организации, производив иетры системы, в которой б	еля, вшей монтаж;
. Фотографии неисправн	ощий покупку изделия (нак юго изделия (с указанием г спытания системы, в которс	
тметка о возврате или с	обмене товара:	